

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	40 - 45		
Allungamento (5d)	%	48		1.5
Temperatura di fusione	°C	221		2
				3

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Lega animata stagno-argento esente da cadmio per brasatura dolce.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016