SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

90

Resistenza	N/mm²	>480
Limite Elastico	N/mm²	>300
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (-120ºC)	>55

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
~E 317L-17

EN-ISO 3581-A :
E 18 16 5 N L R 1 2

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox serie AISI 317 e simili. Placcature resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 18/03/2020