SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

900

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	130 - 170	
Allungamento (5d)	%	48	1.5
Temperatura di fusione	ºC	217 - 229	2

EN-ISO 9453 :
Sn95,5Ag4Cu0,5

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 999FLUX, KOY 999C

Campo di impiego
Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016