RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

9010COW1

Durezza	HV	1250 - 1550
Granulometria	µm	45 - 106

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2021