

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



| | | | | Ø (mm) |
|------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 400 | | |
| Allungamento (5d) | % | 18 | | 1 |
| Temperatura di fusione | °C | 610 - 720 | | 1.5 |
| | | | | 2 |
| | | | | 3 |

EN 1044 :

AG 308

EN-ISO 3677 :

B-Cu36ZnAgCd-610/720

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldobrasatura al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006