

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	30
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	595 - 630

Ø
(mm)

-

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Campo di impiego

Saldobrasatura ad elevato tenore di argento e basso punto di fusione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006