SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

909PS

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	40 - 45	
Allungamento (5d)	%	48	-
Temperatura di fusione	ºC	221	

EN-ISO 9453 :
Sn96,5Ag3,5

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego
Lega in pasta a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016