

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	445	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	25	1
Temperatura di fusione	°C	605 - 650	1.5
			2
			3

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega per saldobrasatura con punto di fusione particolarmente basso.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006