SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

911FML

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	490 - 550	
Allungamento (5d)	%	18 - 20	2
Durezza	HB	180	
Temperatura di fusione	ºC	890 - 920	

EN-ISO 17672 :
Cu 773

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega universale minirivestita per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016