

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	510
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	°C	680 - 760

Ø
(mm)

EN 1044 :
AG 108

0.7
1
1.5
2
3

EN-ISO 17672 :
Ag 125

EN-ISO 3677 :
B Cu40ZnAgSn 680-760

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016