SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917D7

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	250	
Temperatura di fusione	ºC	710 - 820	3

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :
BCuP-2

EN 1044 :
CP 202

EN-ISO 17672 :
CuP 180

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/08/2016