SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917SN7

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	250	
Allungamento (5d)	%	5	2
Temperatura di fusione	ºC	690 - 700	3

EN 1044 :
CP 302

EN-ISO 17672 :
CuP 386

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/01/2019