SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917SNPS

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	350	
Allungamento (5d)	%	2	-
Temperatura di fusione	ºC	635 - 675	

EN-ISO 3677 :
B Cu 86 SnP 650-700

EN-ISO 17672 :
CuP 385

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Universale in pasta per rame con ottima penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2016