SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

919

Resistenza	N/mm²	370
Allungamento (5d)	%	24
Temperatura di fusione	ºC	620 - 733

Ø (mm)

1
1.5
2
3

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldobrasatura al cannello con buona fludità e discreta penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006