SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

922/3

Resistenza	N/mm²	500
Allungamento (5d)	%	14
Temperatura di fusione	ºC	640 - 680

Ø (mm)

0.7
1
1.5
2

EN 1044 :
AG 104

EN-ISO 3677 :
B Ag45CuZnSn 640-680

EN-ISO 17672 :
Ag 145

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega ternaria priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016