

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :  
Cu 470

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 853, KOY 855, KOY 854B

Ø  
(mm)

1  
1  
1.5  
2  
3  
4  
5  
6

**Campo di impiego**

Lega universale per la saldobrasatura di acciaio, ghisa e leghe di rame.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018