

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



EN-ISO 17672 :

Cu 470

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 380 - 440 |
| Allungamento (5d) | % | 30 |
| Durezza | HB | 88 - 95 |
| Temperatura di fusione | °C | 875 - 895 |

Ø
(mm)

2

3

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale in barretta rivestita per acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016