SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

922PS

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	450	
Allungamento (5d)	%	30	-
Granulometria	µm	101 - 200	
Temperatura di fusione	ºC	595 - 630	

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego

Saldobrasatura ad elevato tenore di argento e basso punto di fusione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006