SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

923

Resistenza	N/mm²	370
Allungamento (5d)	%	24
Temperatura di fusione	ºC	690 - 810

Ø (mm)

1
1.5
2
3

EN 1044 :
AG 206

EN-ISO 3677 :
B Cu44ZnAg(Si) 690-810

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega in barretta per saldobrasature al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/12/2020