SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

923F

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	370	
Allungamento (5d)	%	24	1.5
Temperatura di fusione	ºC	690 - 810	2
			3

EN 1044 :
AG 206

EN-ISO 3677 :
B Cu44ZnAg(Si) 690-810

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega in barretta rivestita per saldobrasature al cannello di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/12/2021