SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

**924**

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | 445 |
| Allungamento (5d) | % | 25 |
| Temperatura di fusione | ºC | 605 - 650 |

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

| **Ø (mm)** |
|---|
| 1 |
| 1.5 |
| 2 |
| 3 |

**Campo di impiego**

Lega per saldobrasatura con punto di fusione particolarmente basso.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006