SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

924/3

Resistenza	N/mm²	520
Allungamento (5d)	%	18
Temperatura di fusione	ºC	660 - 700

Ø (mm)

1
1.5
2
3

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :
BAg-34

EN-ISO 3677 :
B-Ag38CuZnSn-660/700

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega ternaria, priva di cadmio, per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2012