

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



941

Resistenza	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	37
Temperatura di fusione	°C	600 - 730

Ø
(mm)

1
1.5
2

EN 1044 :

AG 402

EN-ISO 3677 :

B Ag60CuSn 600-730

EN-ISO 17672 :

Ag 160

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016