SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

**926/3**

| | | | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | 500 | |
| Allungamento (5d) | % | 18 | 1.5 |
| Temperatura di fusione | ºC | 665 - 755 | 2 |

**EN 1044 :**
AG 107

**EN-ISO 17672 :**
Ag 130

**EN-ISO 3677 :**
B Cu36ZnAgSn 665-755

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**
Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016