

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 170 |
| Allungamento (5d) | % | 35 |
| Temperatura di fusione | °C | 670 - 690 |

Ø
(mm)

EN 1044 :

AG 502

1
1.5
2

EN-ISO 17672 :

Ag 449

EN-ISO 3677 :

B Ag49ZnCuMnNi 670-690

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldature altoresistenti di placchette in metallo duro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/11/2021