SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

930

Resistenza	N/mm²	380
Allungamento (5d)	%	30
Temperatura di fusione	ºC	600 - 690

Ø (mm)

0.7
1
1.5
2
3

DIN 8513 :
L-Ag30Cd

EN 1044 :
AG 306

EN-ISO 3677 :
B-Ag30CuZnCd-610/690

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega universale per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/01/2007