SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

930F

Resistenza	N/mm²	380
Allungamento (5d)	%	30
Temperatura di fusione	ºC	600 - 690

Ø (mm)

1.5
2
3
5

DIN 8513 :
L-Ag30Cd

EN 1044 :
AG 306

EN-ISO 3677 :
B-Ag30CuZnCd-610/690

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega universale per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006