SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

930S

Resistenza	N/mm²	380
Allungamento (5d)	%	28
Temperatura di fusione	ºC	605 - 720

Ø (mm)
1
1.5
2

DIN 8513 :
L-Ag25Cd

EN 1044 :
AG 307

EN-ISO 3677 :
B-Cu30ZnAgCd-605/720

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega con elevata scorrevolezza per impiego generale nei lavori in serie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006