

SALDOBRSATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



EN 1044 :
AG 105

Resistenza	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	17
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	650 - 710

Ø
(mm)

-

EN-ISO 17672 :
Ag 140

EN-ISO 3677 :
B Ag40CuZnSn 650-710

Tipo di lega: POLVERE

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Brasature su materiali soggetti ad azione corrosiva.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/04/2022