

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	580 - 700
Durezza	HB	260
Temperatura di fusione	°C	830 - 860

Ø  
(mm)  
3  
4  
5

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 855

**Campo di impiego**

Barretta per ricarica antifrizione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016