

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	100 - 130	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	15	1.6
Temperatura di fusione	°C	440 - 480	1.7
			2
			3
			6
			10
<i>Tipo di lega:</i> ROCCHETTO ANIMATO			
<i>Disossidante:</i> INCORPORATO NELLA LEGA			

**Campo di impiego**

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2021