SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

934AN

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	420	
Allungamento (5d)	%	12	1.5
Temperatura di fusione	ºC	630 - 730	

EN 1044 :
AG 106

EN-ISO 17672 :
Ag 134

EN-ISO 3677 :
B Cu36AgZnSn 630-730

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Unioni e riempimenti a bassa temperatura di legamento su tutti i metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021