

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	450	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	32	2
Durezza	HB	100	3
Temperatura di fusione	°C	886 - 890	4
<i>Tipo di lega: BARRETTA</i>			5
			6

*Disossidante: KOY 854B, KOY 855*

**Campo di impiego**

Lega rame-zinco per la saldobrasatura della ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016