SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

936

EN-ISO 17672 :
Cu 470

Resistenza	N/mm²	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	ºC	875 - 895

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855, KOY 854B

Ø (mm)
1
1.5
2
3
4
5
6

Campo di impiego
Lega universale per la saldobrasatura di acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018