SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

938AN

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	410	
Allungamento (5d)	%	35	1
Temperatura di fusione	ºC	620 - 655	

EN 1044 :
AG 102

EN-ISO 17672 :
Ag 156

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 866IND, KOY 866D

Campo di impiego
Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022