SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

940N

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	470	
Allungamento (5d)	%	20	-
Temperatura di fusione	ºC	650 - 710	

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :
BAg-28

EN-ISO 17672 :
Ag 140

EN-ISO 3677 :
B Ag40CuZnSn 650-710

Tipo di lega: NASTRO

Disossidante: KOY 864, KOY 866

Campo di impiego
Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2022