

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	1800
Granulometria	µm	2000 - 4000

Tipo impianto:

Campo di impiego

Carburi di tungsteno frantumato da miscelare con legante ferro-nichel-rame.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006