

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI HV 1300
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 60 - 64

Granulometria μm 20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSACETILENICO

Campo di impiego

Polvere composta a base di tungsteno rivestito per riporti con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016