SALDOBRASATURA -- LEGA -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

949

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	150	
Allungamento (5d)	%	12	-
Temperatura di fusione	ºC	575 - 585	

EN-ISO 17672 :
Al 112

Tipo di lega: POLVERE

Disossidante: KOY 949 FLUX

Campo di impiego
Lega in polvere di alluminio con 12% di silicio per saldobrasatura su leghe di alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016