

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW308LNF

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308 LT0-1/4

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (-20°C)	45

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L R C21/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unione di lamiera sottili in acciaio inox del tipo AISI 304-304L e simili con basso amperaggio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2018