SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO

991A

Resistenza	N/mm²	100 - 130
Allungamento (5d)	%	15
Temperatura di fusione	ºC	440 - 480

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Ø (mm)
1.6
1.7
2
3
6
10

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2021