

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E316L-17

**EN-ISO 3581-A :**  
E 19 12 3 L R 3 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>490
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>60
Resilienza KV	J (-40°C)	>50

Ø (mm)	L (mm)
1.6	300
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	350

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciaio inossidabile tipo AISI 316 - 316 L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020