SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO

991AB

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	100 - 130	
Allungamento (5d)	%	15	2
Temperatura di fusione	ºC	440 - 480	

Tipo di lega: BARRETTA ANIMATA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/05/2022