

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW308LNF**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 308 LT0-1/4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>35
Resilienza KV	J (-20°C)	45

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 9 L R C21/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Unione di lamiera sottili in acciaio inox del tipo AISI 304-304L e simili con basso amperaggio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2018