

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW308LT**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 308 LT0-1/4

**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 9 L R C1/M21 3

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (-100°C)	>27
Resilienza KV	J (-196°C)	39
Resilienza KV	J (0°C)	69

Ø  
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

**Campo di impiego**

Unioni su acciaio del tipo AISI 304L e simili a basso carbonio per impieghi a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017