RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

BW51R

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1300
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere composita a base di tungsteno rivestito per riporti con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2016