

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW316LNF**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 316L T0-1/4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (-20°C)	44

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

### **Campo di impiego**

Unioni di di lamiere sottili in acciaio inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020