

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW316LT**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 316LT1-1/4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (0°C)	74
Resilienza KV	J (-100°C)	53
Resilienza KV	J (-196°C)	34
Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2		

Ø  
(mm)

1.2

**Campo di impiego**

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316L in servizio criogenico.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017