SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW307

EN-ISO 17633-A :
T 18 8 Mn R M21 3

WERKSTOFF n. :
1.4370

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	583	
Limite Elastico	N/mm²	393	1.2
Allungamento (5d)	%	41	1.6
Resilienza KV	J (20ºC)	90	
Resilienza KV	J (0ºC)	48	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Unione di acciai al carbonio e legati al 14% di Mn,acciai da utensili e da trattamento termico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/04/2022