SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW308H

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	1.6
Resilienza KV	J (0ºC)	72	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308HT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
TZ 19 9 H R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox serie AISI 304H ad elevato tenore di carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016